

(11)

EP 1 036 763 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
20.09.2000 Patentblatt 2000/38

(51) Int. Cl.⁷: C01B 33/12, C09B 63/00

(21) Anmeldenummer: 99102661.8

(22) Anmeldetag: 12.02.1999

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(71) Anmelder:
micromod Partikeltechnologie GmbH
18119 Rostock-Warnemünde (DE)

(72) Erfinder:
• Teller, Joachim Dr.rer.nat.habil.
18276 Mistorf (DE)

- Grüttner, Cordula Dr.rer.nat.
18273 Güstrow (DE)
- Rudershausen, Sandra Dr.rer.nat.
18057 Rostock (DE)
- Westphal, Fritz Dipl.-Phys.
18109 Rostock (DE)

(74) Vertreter: Schnick, Achim
Schnick & Fiebig Patentanwälte
Schonenfahrerstrasse 7
18057 Rostock (DE)

Bemerkungen:

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 86 (2)
EPÜ.

(54) Verfahren zur Herstellung gefärbter und fluoreszenter Polykieselsäure-Partikel

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung monodisperser Polykieselsäure-Partikel mit einstellbaren Durchmessern zwischen 0,05 µm und 10 µm, die eine homogene und hohe (Fluoreszenz)farbstoffdichte bzw. Farb-/Fluoreszenzintensität aufweisen. Diese Partikel sind weiterhin durch eine ausgeprägte Sphärizität, geringe Variationskoeffizienten in der Größenverteilung und eine geringe Porosität der Oberfläche charakterisiert. Sie werden erfindungsgemäß durch hydrolytische Copolykondensation zwischen Prekursoren, wie Tetraalkoxysilanen und terminal silylierten (Fluoreszenz)farbstoffen gewonnen. Die somit herstellbaren Polykieselsäure-Partikel sind oberflächenchemisch so ausgestattet, daß anwendungsspezifische funktionelle Gruppen, Sequenzen, oder makromolekulare Strukturen erzeugt werden können

EP 1 036 763 A1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von monodispersen sphärischen Polykieselsäure-Partikeln, die eine homogene und hohe (Fluoreszenz)farbstoffdichte bzw. Farb/Fluoreszenzintensität aufweisen.

5 [0002] Für sphärische Polykieselsäure-Partikel gibt es bereits eine Reihe von etablierten technischen Anwendungen. So haben sich diverse Typen von kugelförmigen Polykieselsäure-Teilchen im Größenbereich um 10 µm als Sorbentien bzw. Trägermaterial für chromatographische Verfahren und verwandte Trennprozesse bewährt. Im wissenschaftlich-technischen Gerätebau und in verschiedenen Anordnungen zur Kontrolle von Strömungsprozessen werden häufig monodisperse Polykieselsäure-Partikel mit Teilchendurchmessern im nm- und µm-Bereich verwendet. Silikatische Nanopartikel sind auch für verschiedene optische Anwendungen von Interesse. In jüngerer Zeit haben monodisperse sphärische Polykieselsäure-Partikel jedoch auch das gesteigerte Interesse weiterer Wissenschaftsdisziplinen und technischer Applikanten gefunden. Beispielsweise können derartige Partikel in unterschiedlichen Modifikationen in der Molekularbiologie zur Isolierung und Reinigung von Nukleinsäuren und Proteinen, in der Zellbiologie für Phagozytose-Untersuchungen, in der Klinischen Chemie als Bestandteil von diagnostischen Assays, in der Biochemie und Technischen Chemie als Festphasen für die Untersuchung vom Molecular Recognition-Phänomenen und heterogen-katalytischen Prozessen eingesetzt werden.

15 [0003] Die derzeit bekannten Verfahren zur Herstellung von monodispersen sphärischen Polykieselsäure-Partikeln basieren auf den Arbeiten von STÖBER et al (J. Colloid & Interface Sci. 26, 62 (1968); 30, 568 (1969); US 3 634 588) und wurden nur exemplarisch weiterentwickelt (BOGUSH et al.: J. Colloid & Interface Sci. 142, 1 (1991); van BLAADE-REN et al.: J. Colloid & Interface Sci. 154, 481 (1992); ZHANG et al.: J. Mater. Sci. Lett. 15, 1902 (1996)). UNGER et al. beschreiben in DE OS 3 534 143 die Herstellung von monodispersen, unporösen sphärischen Polykieselsäure-Partikeln durch kontrollierte Wachstumsprozesse und die Möglichkeit Organo(trialkoxysilane in den klassischen STÖBER-Prozeß zu involvieren.

25 [0004] Die somit herstellbaren monodispersen sphärischen Polykieselsäure-Partikel sind jedoch für eine nachträgliche homogene Färbung und/oder eine Fluoreszenzmarkierung nicht geeignet. Generell ist die Kombination von (Fluoreszenz)farbstoffen mit (a)sphärischen Silikat-Partikeln bekannt und zwar in Form von Mischungen als Farbpigmente (EP 767 074, US 4 911 830 und US 5 591 787) oder als Farbbeschichtung (US 3 930 063). Die ausdrücklich unspezifische Inkorporation von fluoreszenten Phthalocyaninderivaten wird in der Patentschrift US 5 763 189 unter anderem auch für Siliciumdioxid-Partikel beansprucht. Solche Mischungen aus (Fluoreszenz)farbstoffen und Siliciumdioxid-Partikeln besitzen allerdings die gemeinsame Eigenschaft, daß sie durch einfache chemische oder physikalische Trennmethoden, beispielsweise durch die Einwirkung von Extraktionsmitteln, in ihre Komponenten getrennt werden können.

30 [0005] Andererseits gibt es im Life-Science-Bereich bereits zahlreiche Partikelapplikationen, die auf eine Visualisierung von (sub)mikroskopischen Zuständen und Vorgängen hinauslaufen und/oder eine sichere Partikeldetektion erfordern.

35 [0006] Somit lag der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, monodisperse sphärische Polykieselsäure-Partikel zugänglich zu machen, die einstellbare Teilchendurchmesser zwischen 0,05 µm und 10 µm sowie eine homogene und hohe (Fluoreszenz)farbstoffdichte bzw. Farb-/Fluoreszenzintensität aufweisen. Die Oberfläche der erfindungsgemäßen Partikel soll dabei so gestaltet werden, daß sie möglichst wenig porös ist und daß die für überwiegend biochemische Anwendungen benötigten funktionellen Gruppen oder Sequenzen unmittelbar während oder nach der eigentlichen Partikelformation durch übliche Substitutions- oder Additionsreaktionen aufgebracht werden oder der jeweilige Anwender die Möglichkeit hat, ausgehend von einer standardisierten Oberflächenchemie, selbst die erforderliche Funktionalität zu erzeugen. Bei der Fülle der zur Verfügung stehenden (Fluoreszenz)farbstoffe sollte besonderer Wert auf eine weitgehende technologische Einheitlichkeit der erfindungsgemäßen Partikelsynthese gelegt werden.

45 [0007] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, daß die Partikelformation durch simultane oder aufeinanderfolgende Dosierung der Prekursoren Tetraalkoxysilan und terminal silylierter (Fluoreszenz)farbstoff in das Hydrolysemedium, bestehend aus Alkohol, Ammoniak und Wasser, erfolgt. Dabei kommt dem terminal silylierten (Fluoreszenz)farbstoff die allgemeine Formel $R^1R^2R^3SiR^4$ zu, in der R^1 , R^2 und R^3 gleich oder verschieden sind und für Halogenatome, Alkyl-, Aryl-, Alkoxy oder Silyloxy-Gruppen stehen und R^4 die komplexe Struktur $Q^1-X_m-Y_n-Q^2$ besitzt, in der m und n die Werte Null und 1 annehmen können. Hierbei bedeutet Q^1 eine Alkylkette oder eine heteroanaloge Struktur mit vorzugsweise 1 bis 20 Kettengliedern. X steht für eine funktionelle Sequenz, die im Einzelfall Carbonyl-, Oxycarbonyl-, Aminocarbonyl- bzw. Aminothiocarbonyl-Gruppen oder ein Heteroatom beispielsweise Sauerstoff, Stickstoff oder Schwefel bedeuten kann. Y steht für eine bifunktionelle organische Sequenz mit Ketten- oder Ringstruktur, die mit Q^2 in geeigneter Weise verbunden ist. Dabei handelt es sich vorzugsweise um eine Alkyleneinheit oder substituierte und heteroanaloge Alkylengruppen, die mit Q^2 jeweils über ein Kohlenstoff-, Stickstoff-, Sauerstoff- oder Schwefelatom, beispielsweise als Ester oder Amid, verknüpft sind. Das bedeutet, daß die bifunktionelle Sequenz Y in R^4 auch für Strukturelemente von Hydroxy- oder Aminocarbonsäuren sowie deren Ester und Amide stehen kann. Q^2 steht in der allgemeinen Formel $R^4 = Q^1-X_m-Y_n-Q^2$ für ein fluorophores System oder ein Farbstoffmolekül, das strukturell die Möglichkeit bietet an Y, oder wenn n gleich Null ist an X bzw. wenn m und n gleich Null sind, an Q^1 zu binden. Um dieses

Bindungsverhalten zu realisieren, verfügt das Strukturelement Q^2 über eine oder mehrere funktionelle Gruppen, die den üblichen Reaktionsschemata von Substitution oder Addition zugänglich sind. Dabei handelt es sich im Einzelfall um Carbonsäure- oder Sulfonsäuregruppen bzw. um deren aktivierte Derivate, um nukleophile Reste, wie Hydroxy-, Mercapto- oder Aminogruppen, um Strukturen, die über substituierbare Halogenatome verfügen, wie Halogenalkyl-, Halogenalkylcarbonyl- oder Halogenacylreste, um Epoxysequenzen oder analoge Systeme bzw. um Heterokumulene, wie Isocyanate oder Isothiocyanate, oder anderweitig aktivierte Mehrfachbindungssysteme. Es ist ebenso möglich, reaktive Textilfarbstoffe, z. B. vom Cibacron-Typ, der über reaktive Chlortriazinyl-Substrukturen verfügt, zum Aufbau der bindenden Sequenz in R^4 zu nutzen. Für die Eignung als chromophores System in Q^2 sind strukturell keine Einschränkungen vorhanden. Nach dem erfindungsgemäßen Verfahren können alle gängigen Chromophore bzw. Fluorophore, wie benzoide und chinoide Aromaten und Heteroaromaten, beispielsweise Triarylmethane, Anthrachinone, Chromene, Xanthene, Indole, Chinoline, Acridine, Phenoxazine, Phenothiazine und Phenazine, aber auch Azo- und Stilbenfarbstoffe, Indigoderivate, Phthalocyanine und andere Tetrapyrrolfarbstoffe sowie Polymethine (Cyanine) in eine Polykieselsäure-Matrix eingearbeitet werden.

[0008] Aus syntheseschemischer Sicht kann der Aufbau der Linkersequenz $Q^1-X_m-Y_n-Q^2$ ein- oder mehrstufig ausgeführt werden. Es hat sich als günstig erwiesen, die Synthesestufen als Eintopf-Varianten durchzuführen. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, daß bedingt durch die Art und Anzahl der funktionellen Gruppen in den beteiligten Reaktanden Konstitutionsisomere oder Mehrfachverknüpfungen auftreten können, was jedoch für die Zielstellung der homogenen Partikelfärbung ohne Belang ist. Die zum Aufbau der Linkersequenz $Q^1-X_m-Y_n-Q^2$ notwendigen Additions- und Substitutionsreaktionen werden in Lösungsmitteln durchgeführt, die mit dem Hydrolysegemisch bei der Partikelformation kompatibel sind. Dazu zählen Wasser, Alkohole und Ether und insbesondere dipolar aprotische Solventien, wie Aceton, Acetonitril, N,N-Dimethylformamid, N-Methyl-morpholinoxid oder Dimethylsulfoxid. Es besteht aber auch die Möglichkeit, zunächst in wenig polaren Lösungsmitteln, beispielsweise in (halogenierten) Kohlenwasserstoffen, zu arbeiten, diese Lösungsmittel zu evaporieren und den Rückstand in eines der vorstehend genannten Lösungsmittel zu überführen. Damit wird sichergestellt, daß für den Aufbau der Linkersequenz $Q^1-X_m-Y_n-Q^2$ auch hydrolyseempfindliche Reaktanden und Intermediate zum Einsatz gelangen können.

[0009] Im Prozeß der Partikelformation können die terminal silylierten (Fluoreszenz)farbstoffe der allgemeine Formel $R^1R^2R^3SiR^4$ entweder als isolierte chemische Verbindungen oder als in situ-Syntheseprodukte verwendet werden.

[0010] Dabei kann im Regelfall auf die Reinigung und Charakterisierung der terminal silylierten (Fluoreszenz)farbstoffe selbst sowie auf die der benötigten reaktiven Intermediate verzichtet werden, obwohl sie prinzipiell und unter Anwendung üblicher Mittel und Methoden möglich sind.

[0011] Um während der Partikelformation eine homogene Verteilung des (Fluoreszenz)farbstoffes zu erzielen, ist eine abgestimmte Reaktivität und ein geeignetes Verhältnis der Prekursoren Tetraalkoxysilan und terminal silylierter (Fluoreszenz)farbstoff erforderlich. Deshalb werden hauptsächlich Prekursoren verwendet, die über Methoxy- oder Ethoxysubstituenten am Silicium verfügen. Je nach dem (Fluoreszenz)farbstoff-Typ, dessen Derivatisierung und dem Verwendungszweck der zu synthetisierenden Polykieselsäure-Partikel kann das Verhältnis der Prekursoren relativ stark variieren und liegt üblicherweise zwischen 0,01 und 5 mol%.

[0012] Nach dem erfindungsgemäßen Verfahren ist es auch möglich, Farbnuancierungen und Mehrfachcolorierungen zu erreichen. Dazu werden bei der Partikelformation mehrere Prekursoren der allgemeinen Formel $R^1R^2R^3SiR^4$, die sich in der Konstitution der verbundenen Sequenz $Q^1-X_m-Y_n-Q^2$ und in der chemischen Struktur des fluorophoren Systems bzw. des Farbstoffes Q^2 unterscheiden, gleichzeitig oder nacheinander dosiert. Es hat sich aber als günstig erwiesen, die Anzahl terminal silylierter (Fluoreszenz)farbstoffe, die sich hinsichtlich der chemischen Struktur des fluorophoren Systems bzw. des Farbstoffes Q^2 unterscheiden, auf 2 bis 3 zu beschränken.

[0013] Die Copolykondensation zwischen den Prekursoren Tetraalkoxysilan und terminal silylierter (Fluoreszenz)farbstoff kann standardmäßig in einem auf 40 °C bis 70 °C thermostatisierten Rührreaktor ausgeführt werden. Für die Herstellung kleiner Chargen ist es ebenso vorteilhaft, die Partikelformation in einem thermostatisierten, bei 50 min⁻¹ bis 150 min⁻¹ rotierenden Reaktionsgefäß vorzunehmen.

[0014] In einigen Fällen hat sich als sinnvoll bzw. notwendig erwiesen, der hydrolytischen Polykondensationsreaktion neben verschiedenen Prekursoren weitere Additive zuzusetzen. So können verschiedene Tenside Mikroemulsionen als Reaktionsvolumina aufbauen oder Partikeldispersionen stabilisieren. Solche stabilisierenden Effekte können auch von als Peptisatoren wirksamen Metallsalzen ausgehen. Wird bei der Copolykondensation das Ziel verfolgt, die Polykieselsäure-Matrix anteilig durch analoge Strukturen, wie Aluminate oder Titanate, zu ersetzen oder mit anderen Metallen zu dotieren, kann dies erfolgen, indem Additive aus den Bereichen Metallsalze, -oxide, -hydroxyde und -alkoxyde bzw. Koordinationsverbindungen und freie Liganden oder daraus resultierende Kombinationen zugesetzt werden. Die Dosierung von Additiven aus vorstehenden Bereichen erfolgt unabhängig oder in synergistischer Weise zu Metallverbindungen, die bereits Bestandteil der (Fluoreszenz)farbstoff-Komponente Q^2 , beispielsweise bei Metallphthalocyaninen oder Farblacken, sein können.

[0015] Das vorliegende Verfahren bietet somit die Möglichkeit, monodisperse Polykieselsäure-Partikel mit einstellbaren Durchmessern zwischen 0,05 µm und 10 µm herzustellen, die eine homogene und hohe (Fluoreszenz)farbstoff-

dichte bzw. Farb-/Fluoreszenzintensität aufweisen. Diese Partikel sind weiterhin durch eine ausgeprägte Sphärizität, geringe Variationskoeffizienten in der Größenverteilung und eine geringe Porosität der Oberfläche charakterisiert. Das Verfahren ist so angelegt, daß die Polykieselsäure-Partikel einen unterschiedlichen Farbstatus aufweisen können. Solche Partikeltypen besitzen im Einzelfall die nachfolgenden Merkmale: Einfachfärbung, additive Mehrfachfärbung, Fluoreszenz in einem definierten Wellenlängenbereich, gegebenenfalls auch außerhalb des sichtbaren Bereiches, Fluoreszenz in mehreren definierten Wellenlängenbereichen sowie Färbung und Fluoreszenz. Ein wesentlicher Vorteil des Herstellungsverfahrens besteht darin, daß die resultierenden Partikel sowohl in den gängigen Puffern wie auch in allen gebräuchlichen Lösungsmitteln elutionsstabil sind. Selbst bei einem mehrstündigen Schütteln in N,N-Dimethylformamid wird keine signifikante Freisetzung an (Fluoreszenz)farbstoffen beobachtet

[0016] Die erfindungsgemäßen Polykieselsäure-Partikel besitzen herstellungsbedingt eine hydrophile Oberfläche. Diese Oberfläche kann nach bekannten Methoden weiter modifiziert werden. Diese Methoden basieren im Regelfall auf Additions- und Substitutionsreaktionen. So kann durch Umsetzung der Partikel mit einer reaktiven Mischung aus Chlorsilanen und Hexamethyldisilazan oder Alkyltrialkoxysilanen eine hydrophobe Oberfläche erzeugt werden. Anderenfalls ermöglicht die Umsetzung mit einer reaktiven Mischung aus Chlorsilanen und (Aminoalkyl)trialkoxysilanen die Erzeugung einer Oberfläche, die über terminale Aminogruppen verfügt. Die Aminogruppen können ihrerseits erneut Ausgangspunkt für weitere Reaktionen beispielsweise mit Carbonylverbindungen sein. Die nach dem vorliegenden Verfahren herstellbaren Polykieselsäure-Partikel sind somit oberflächenfunktionell so ausgestattet, daß anwendungsspezifische funktionelle Gruppen, Sequenzen, Partial- oder makromolekulare Strukturen erzeugt werden können. Desweiteren ist es möglich unterschiedliche Typen solcher Polykieselsäure-Partikel oberflächenchemisch so auszustatten, daß sie in Form stabiler Dispersionen untereinander kompatibel sind. Es besteht aber auch die Möglichkeit unterschiedliche Typen solcher Polykieselsäure-Partikel oberflächenchemisch so auszustatten, daß sie bedingt durch entgegengesetzte Dipole oder Ladungen, Antikörper/Antigen-Strukturen oder andere Prinzipien der molekularen Erkennung zu einer gezielten Aggregation geführt werden. Deshalb kann es für verschiedene Applikationen aus dem Life-Science-Bereich durchaus von Interesse sein, Mischungen von Polykieselsäure-Partikeln einzusetzen, die sich in Bezug auf den Teilchendurchmesser, den Farb-/Fluoreszenzeigenschaften und der Oberflächenfunktionalität unterscheiden können.

[0017] Die Erfindung soll anhand der nachfolgenden Beispiele und der Daten der Tabelle näher erläutert werden, ohne darauf beschränkt zu sein.

Beispiel 1: Rhodamin-gefärbte Polykieselsäure-Partikel, d = 800 nm

[0018] 50 mg ($1,13 \cdot 10^{-4}$ mol) Rhodamin B Base werden mit 40 µl konzentrierter Salzsäure (14,8 mg) und 1 ml H₂O am Rotationsverdampfer zur Trockne eingedampft und anschließend mit 5 ml CH₂Cl₂ versetzt.

[0019] Nach kurzer Ultraschallbehandlung im Wasserbad wird die Lösung mit 23,3 mg ($1,13 \cdot 10^{-4}$ mol) N, N'-Dicyclohexylcarbodiimid versetzt und 30 min bei Raumtemperatur geschüttelt.

[0020] Nach Zugabe von 20,3 mg ($1,13 \cdot 10^{-4}$ mol) (3-Aminopropyl)trimethoxysilan wird weitere 16 h geschüttelt. Dann wird die Reaktionsmischung filtriert und die resultierende rote Dichlormethan-Lösung für die Partikelsynthese eingesetzt.

[0021] Für die Partikelsynthese werden 76,6 ml Ethanol, 13,6 ml Ammoniak (25 %), 20 ml entionisiertes Wasser und 11,2 ml Tetraethoxysilan (TEOS) in einem rotierenden 1 l-Kolben gemischt und bei 40 °C thermostatisiert. 10 min nach Reaktionsbeginn wird das Rhodamin B-Derivat zur Partikelsuspension zugetropft. Anschließend werden weitere 11,2 ml TEOS zugetropft. 60 min nach Reaktionsbeginn wird die entstandene Suspension auf Raumtemperatur abgekühlt. Die Partikel werden durch Zentrifugation bei 2 000 U/min sukzessive mit 200 ml Ethanol, 200 ml Ethanol/Wasser (50/50 v/v) und dreimal mit 200 ml entionisiertem Wasser gewaschen.

Beispiel 2: Aminofluorescein-gefärbte Polykieselsäure-Partikel, d = 800 nm

[0022] 50 mg ($1,44 \cdot 10^{-4}$ mol) 4'-Amino-fluorescein in 8 ml Dimethylformamid werden mit 52,4 mg ($2,12 \cdot 10^{-4}$ mol) 3-(Triethoxysilyl)propyl-isocyanat versetzt und 2 h bei Raumtemperatur geschüttelt. Die Reaktionsmischung wird filtriert und die resultierende gelbe DMF-Lösung für die Partikelsynthese eingesetzt.

[0023] Für die Partikelsynthese werden 76,6 ml Ethanol, 13,6 ml Ammoniak (25 %), 20 ml entionisiertes Wasser und 11,2 ml Tetraethoxysilan in einem rotierenden 1 l-Kolben gemischt und bei 40 °C thermostatisiert. 10 min nach Reaktionsbeginn wird das Aminofluorescein-Derivat zur Partikelsuspension zugetropft. Anschließend werden weitere 11,2 ml TEOS zugetropft. 60 min nach Reaktionsbeginn wird die entstandene Suspension auf Raumtemperatur abgekühlt. Die Partikel werden durch Zentrifugation bei 2 000 U/min sukzessive mit 200 ml Ethanol, 200 ml Ethanol/Wasser (50/50 v/v) und dreimal mit 200 ml entionisiertem Wasser gewaschen.

Beispiel 3: DAPI-gefärbte Polykieselsäure-Partikel, d = 800 nm

[0024] 50 mg ($1,43 \cdot 10^{-4}$ mol) 4',6-Diamidino-2-phenyl-indol-dihydrochlorid (DAPI) in 8 ml Dimethylformamid werden mit 14,5 mg ($1,43 \cdot 10^{-4}$ mol) Triethylamin und 52,9 mg ($2,14 \cdot 10^{-4}$ mol) 3-(Triethoxysilyl)propyl-isocyanat versetzt und 2 h bei Raumtemperatur geschüttelt. Die Reaktionsmischung wird filtriert und die resultierende gelbgrüne DMF-Lösung für die Partikelsynthese eingesetzt.

[0025] Für die Partikelsynthese werden 76,6 ml Ethanol, 13,6 ml Ammoniak (25 %), 20 ml entionisiertes Wasser und 11,2 ml Tetraethoxysilan in einem rotierenden 1 l-Kolben gemischt und bei 40 °C thermostatisiert. 10 min nach Reaktionsbeginn wird das 4',6-Diamidino-2-phenyl-indol-dihydrochlorid-Derivat zur Partikelsuspension zugetropft. Anschließend werden weitere 11,2 ml TEOS zugetropft. 60 min nach Reaktionsbeginn wird die entstandene Suspension auf Raumtemperatur abgekühlt. Die Partikel werden durch Zentrifugation bei 2 000 U/min sukzessive mit 200 ml Ethanol, 200 ml Ethanol/Wasser (50/50 v/v) und dreimal mit 200 ml entionisiertem Wasser gewaschen.

Beispiel 4: 4-(1-Pyrenyl)buttersäure-gefärbte Polykieselsäure-Partikel, 800 nm

[0026] 50 mg ($1,73 \cdot 10^{-4}$ mol) 4-(1-Pyrenyl)buttersäure werden mit 5 ml Dioxan versetzt. Nach kurzer Ultraschallbehandlung im Wasserbad wird die Lösung mit 35,7 mg ($1,73 \cdot 10^{-4}$ mol) N, N'-Dicyclohexylcarbodiimid versetzt und 30 min bei Raumtemperatur geschüttelt.

[0027] Nach Zugabe von 31 mg ($1,73 \cdot 10^{-4}$ mol) (3-Aminopropyl)trimethoxysilan wird weitere 16 h geschüttelt. Nach Filtration wird die resultierende gelbe Dioxan-Lösung für die Partikelsynthese eingesetzt.

[0028] Für die Partikelsynthese werden 76,6 ml Ethanol, 13,6 ml Ammoniak (25 %), 20 ml entionisiertes Wasser und 11,2 ml Tetraethoxysilan in einem rotierenden 1 l-Kolben gemischt und bei 40 °C thermostatisiert. 10 min nach Reaktionsbeginn wird das 1-Pyren-buttersäure-Derivat zur Partikelsuspension zugetropft. Anschließend werden weitere 11,2 ml TEOS zugetropft. 60 min nach Reaktionsbeginn wird die entstandene Suspension auf Raumtemperatur abgekühlt. Die Partikel werden durch Zentrifugation bei 2 000 U/min sukzessive mit 200 ml Ethanol, 200 ml Ethanol/Wasser (50/50 v/v) und dreimal mit 200 ml entionisiertem Wasser gewaschen.

Beispiel 5: 7-Methoxy-coumarin-4-essigsäure-gefärbte Polykieselsäure-Partikel, d = 800 nm

[0029] 50 mg ($2,14 \cdot 10^{-4}$ mol) 7-Methoxy-coumarin-4-essigsäure werden mit 4 ml Dioxan versetzt. Nach kurzer Ultraschallbehandlung im Wasserbad wird die Lösung mit 44 mg ($2,14 \cdot 10^{-4}$ mol) N, N'-Dicyclohexylcarbodiimid versetzt und 30 min bei Raumtemperatur geschüttelt. Nach Zugabe von 38,3 mg ($2,14 \cdot 10^{-4}$ mol) (3-Aminopropyl)trimethoxysilan wird weitere 16 h geschüttelt. Es wird filtriert und die resultierende rote Dioxan-Lösung für die Partikelsynthese eingesetzt.

[0030] Für die Partikelsynthese werden 76,6 ml Ethanol, 13,6 ml Ammoniak (25 %), 20 ml entionisiertes Wasser und 11,2 ml Tetraethoxysilan in einem rotierenden 1 l-Kolben gemischt und bei 40 °C thermostatisiert. 10 min nach Reaktionsbeginn wird das 7-Methoxy-coumarin-4-essigsäure-Derivat zur Partikelsuspension zugetropft. Anschließend werden weitere 11,2 ml TEOS zugetropft. 60 min nach Reaktionsbeginn wird die entstandene Suspension auf Raumtemperatur abgekühlt. Die Partikel werden durch Zentrifugation bei 2 000 U/min sukzessive mit 200 ml Ethanol, 200 ml Ethanol/Wasser (50/50 v/v) und dreimal mit 200 ml entionisiertem Wasser gewaschen.

Beispiel 6: Nilblau-gefärbte Polykieselsäure-Partikel, d = 800 nm

[0031] 50 mg ($1,41 \cdot 10^{-4}$ mol) Nilblauchlorid in 1 ml Dimethylformamid werden mit 54,4 mg ($2,2 \cdot 10^{-4}$ mol) 3-(Triethoxysilyl)propyl-isocyanat versetzt und 2 h bei Raumtemperatur geschüttelt. Die Reaktionsmischung wird filtriert und die resultierende blaue DMF-Lösung für die Partikelsynthese eingesetzt.

[0032] Für die Partikelsynthese werden 76,6 ml Ethanol, 13,6 ml Ammoniak (25 %), 20 ml entionisiertes Wasser und 11,2 ml Tetraethoxysilan in einem rotierenden 1 l-Kolben gemischt und bei 40 °C thermostatisiert. 10 min nach Reaktionsbeginn wird das Nilblau-Derivat zur Partikelsuspension zugetropft. Anschließend werden weitere 11,2 ml TEOS zugetropft. 60 min nach Reaktionsbeginn wird die entstandene Suspension auf Raumtemperatur abgekühlt. Die Partikel werden durch Zentrifugation bei 2 000 U/min sukzessive mit 200 ml Ethanol, 200 ml Ethanol/Wasser (50/50 v/v) und dreimal mit 200 ml entionisiertem Wasser gewaschen.

Beispiel 7: Rhodamin- und Aminofluorescein-gefärbte Polykieselsäure-Partikel, d = 800 nm

[0033] 50 mg ($1,13 \cdot 10^{-4}$ mol) Rhodamin B Base (M = 442,56 g/mol) werden mit 40 µl konzentrierter Salzsäure (14,8 mg) und 1 ml H₂O am Rotationsverdampfer zur Trockne eingedampft und anschließend mit 5 ml Dimethylformamid versetzt.

[0034] Nach kurzer Ultraschallbehandlung im Wasserbad wird die Lösung mit 23,3 mg ($1,13 \cdot 10^{-4}$ mol) N, N'-Dicyclohexylcarbodiimid versetzt und 30 min bei Raumtemperatur geschüttelt. Nach Zugabe von 20,3 mg ($1,13 \cdot 10^{-4}$ mol) (3-Aminopropyl) trimethoxysilan wird weitere 16 h geschüttelt. Dann wird die Reaktionsmischung filtriert.

5 [0035] 50 mg ($1,44 \cdot 10^{-4}$ mol) 4'-Aminofluorescein in 8 ml Dimethylformamid werden mit 52,4 mg ($2,12 \cdot 10^{-4}$ mol) 3-(Triethoxysilyl)propyl-isocyanat versetzt und 2 h bei Raumtemperatur geschüttelt. Die Reaktionsmischung wird filtriert, mit der Lösung des Rhodamin B-Derivates gemischt und für die Partikelsynthese eingesetzt.

[0036] Für die Partikelsynthese werden 76,6 ml Ethanol, 13,6 ml Ammoniak (25 %), 20 ml entionisiertes Wasser und 11,2 ml Tetraethoxysilan in einem rotierenden 1 l-Kolben gemischt und bei 40 °C thermostatisiert. 10 min nach Reaktionsbeginn wird das Gemisch aus Aminofluorescein- und Rhodamin B-Derivat zur Partikelsuspension zugetropft.
10 Anschließend werden weitere 11,2 ml TEOS zugetropft. 60 min nach Reaktionsbeginn wird die entstandene Suspension auf Raumtemperatur abgekühlt. Die Partikel werden durch Zentrifugation bei 2 000 U/min sukzessive mit 200 ml Ethanol, 200 ml Ethanol/Wasser (50/50 v/v) und dreimal mit 200 ml entionisiertem Wasser gewaschen.

Beispiel 8: Rhodamin-, Aminofluorescein- und DAPI-gefärbte Polykieselsäure-Partikel, d = 800 nm

15 [0037] 50 mg ($1,43 \cdot 10^{-4}$ mol) 4',6-Diamidino-2-phenyl-indol-dihydrochlorid in 8 ml Dimethylformamid werden mit 14,5 mg ($1,43 \cdot 10^{-4}$ mol) Triethylamin und 52,9 mg ($2,14 \cdot 10^{-4}$ mol) 3-(Triethoxysilyl)propyl-isocyanat versetzt und 2 h bei Raumtemperatur geschüttelt. Die Reaktionsmischung wird filtriert.

[0038] 50 mg ($1,13 \cdot 10^{-4}$ mol) Rhodamin B Base werden mit 40 µl konzentrierter Salzsäure (14,8 mg) und 1 ml H₂O am Rotationsverdampfer zur Trockne eingedampft und anschließend mit 5 ml Dimethylformamid versetzt.

20 [0039] Nach kurzer Ultraschallbehandlung im Wasserbad wird die Lösung mit 23,3 mg ($1,13 \cdot 10^{-4}$ mol) N, N'-Dicyclohexylcarbodiimid versetzt und 30 min bei Raumtemperatur geschüttelt. Nach Zugabe von 20,3 mg ($1,13 \cdot 10^{-4}$ mol) (3-Aminopropyl) trimethoxysilan wird weitere 16 h geschüttelt. Dann wird die Reaktionsmischung filtriert.

[0040] 50 mg ($1,44 \cdot 10^{-4}$ mol) 4'-Amino-fluorescein in 8 ml Dimethylformamid werden mit 52,4 mg ($2,12 \cdot 10^{-4}$ mol) 3-(Triethoxysilyl)propyl-isocyanat versetzt und 2 h bei Raumtemperatur geschüttelt. Die Reaktionsmischung wird filtriert, mit den Lösungen des Rhodamin B- und DAPI-Derivates gemischt und für die Partikelsynthese eingesetzt.

[0041] Für die Partikelsynthese werden 76,6 ml Ethanol, 13,6 ml Ammoniak (25 %), 20 ml entionisiertes Wasser und 11,2 ml Tetraethoxysilan in einem rotierenden 1 l-Kolben gemischt und bei 40 °C thermostatisiert. 10 min nach Reaktionsbeginn wird das Gemisch aus Aminofluorescein- und Rhodamin B-Derivat zur Partikelsuspension zugetropft.
30 Anschließend werden weitere 11,2 ml TEOS zugetropft. 60 min nach Reaktionsbeginn wird die entstandene Suspension auf Raumtemperatur abgekühlt. Die Partikel werden durch Zentrifugation bei 2 000 U/min sukzessive mit 200 ml Ethanol, 200 ml Ethanol/Wasser (50/50 v/v) und dreimal mit 200 ml entionisiertem Wasser gewaschen.

Beispiel 9: Rhodamin-gefärbte Polykieselsäure-Partikel, d = 80 nm

35 [0042] 50 mg ($1,13 \cdot 10^{-4}$ mol) Rhodamin B Base werden mit 40 µl konzentrierter Salzsäure (14,8 mg) und 1 ml H₂O am Rotationsverdampfer zur Trockne eingedampft und anschließend mit 5 ml Methylenchlorid versetzt.

[0043] Nach kurzer Ultraschallbehandlung im Wasserbad wird die Lösung mit 23,3 mg ($1,13 \cdot 10^{-4}$ mol) N, N'-Dicyclohexylcarbodiimid versetzt und 30 min bei Raumtemperatur geschüttelt.

40 [0044] Nach Zugabe von 20,3 mg ($1,13 \cdot 10^{-4}$ mol) (3-Aminopropyl)trimethoxysilan wird weitere 16 h geschüttelt. Dann wird die Reaktionsmischung filtriert und die resultierende rote Dichlormethan-Lösung für die Partikelsynthese eingesetzt.

[0045] Für die Partikelsynthese werden 181,5 ml Ethanol, 68 ml Ammoniak (25 %), 301,5 ml entionisiertes Wasser und 56 ml Tetraethoxysilan in einem rotierenden 1 l-Kolben gemischt und bei 40 °C thermostatisiert. 10 min nach Reaktionsbeginn wird das Rhodamin B-Derivat zur Partikelsuspension zugetropft. Anschließend werden weitere 56 ml TEOS zugetropft. 60 min nach Reaktionsbeginn wird die entstandene Suspension auf Raumtemperatur abgekühlt. Die Partikel werden durch Ultrazentrifugation bei 20 000 U/min sukzessive mit 200 ml Ethanol, 200 ml Ethanol/Wasser (50/50 v/v) und dreimal mit 200 ml entionisiertem Wasser gewaschen.

Beispiel 10: Pyren-1,3,6,8-tetrasulfonsäure-gefärbte Polykieselsäure-Partikel, d = 800 nm

[0046] 50 mg ($8,19 \cdot 10^{-5}$ mol) Pyren-1,3,6,8-tetrasulfonsäure-Tetranatriumsalz-Hydrat werden mit 5 ml 0,1 M β-Morpholino-ethansulfonsäure-Hydrat (MES) -Puffer versetzt.

[0047] Nach kurzer Ultraschallbehandlung im Wasserbad wird die Lösung mit 38,9 mg ($2,03 \cdot 10^{-4}$ mol) 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethyl-carbodiimid-hydrochlorid (EDC) versetzt und 30 min bei Raumtemperatur geschüttelt.

55 [0048] Nach Zugabe von 32 mg ($2,46 \cdot 10^{-4}$ mol) 1,7-Diamino-heptan (M = 130,23 g/mol) in 3 ml 0,1 M MES-Puffer wird weitere 2 h geschüttelt. Die Lösung wird dann in 50 ml Isopropylalkohol überführt, der flockige Niederschlag durch Zentrifugation separiert, an der Luft getrocknet und anschließend in 8 ml Dimethylformamid gelöst. Nach Zugabe von

94,3 mg ($3,8 \cdot 10^{-4}$ mol \approx 94,4 μ l) 3-(Triethoxysilyl)propyl-isocyanat wird 2 h bei Raumtemperatur geschüttelt, filtriert und die resultierende Lösung für die Partikelsynthese eingesetzt.

[0049] Für die Partikelsynthese werden 181,5 ml Ethanol, 68 ml Ammoniak (25 %), 301,5 ml entionisiertes Wasser und 56 ml Tetraethoxysilan in einem rotierenden 1 l-Kolben gemischt und bei 40 °C thermostatisiert. 10 min nach Reaktionsbeginn wird das Pyren-1,3,6,8-tetrasulfonsäure-Derivat zur Partikelsuspension zugetropft. Anschließend werden weitere 56 ml TEOS zugetropft. 60 min nach Reaktionsbeginn wird die entstandene Suspension auf Raumtemperatur abgekühlt. Die Partikel werden durch Ultrazentrifugation bei 20 000 U/min sukzessive mit 200 ml Ethanol, 200 ml Ethanol/Wasser (50/50 v/v) und dreimal mit 200 ml entionisiertem Wasser gewaschen.

Beispiel 11: Lichtgrün-gefärbte Polykieselsäure-Partikel, d = 800 nm

[0050] 500 mg ($6,31 \cdot 10^{-4}$ mol) Lichtgrün SF gelblich werden mit 10 ml Dimethylformamid versetzt. Nach kurzer Ultraschallbehandlung im Wasserbad wird die Lösung mit 130,2 mg ($6,31 \cdot 10^{-4}$ mol) N, N'-Dicyclohexylcarbodiimid (DCC) versetzt und 30 min bei Raumtemperatur geschüttelt.

[0051] Nach Zugabe von 113,1 mg ($6,31 \cdot 10^{-4}$ mol) (3-Aminopropyl)triethoxysilan wird weitere 16 h geschüttelt. Es wird filtriert und die resultierende grüne DMF-Lösung für die Partikelsynthese eingesetzt.

[0052] Für die Partikelsynthese werden 181,5 ml Ethanol, 68 ml Ammoniak (25 %), 301,5 ml entionisiertes Wasser und 56 ml Tetraethoxysilan in einem rotierenden 1 l-Kolben gemischt und bei 40 °C thermostatisiert. 10 min nach Reaktionsbeginn wird das Lichtgrün-Derivat zur Partikelsuspension zugetropft. Anschließend werden weitere 56 ml TEOS zugetropft. 60 min nach Reaktionsbeginn wird die entstandene Suspension auf Raumtemperatur abgekühlt. Die Partikel werden durch Ultrazentrifugation bei 20 000 U/min sukzessive mit 200 ml Ethanol, 200 ml Ethanol/Wasser (50/50 v/v) und dreimal mit 200 ml entionisiertem Wasser gewaschen.

Beispiel 12: Reaktivrot-gefärbte Polykieselsäure-Partikel, d = 800 nm

[0053] 50 mg ($5,0 \cdot 10^{-5}$ mol) Reaktivrot (Cibacron Brilliantrot 3B-A) werden mit 3 ml Dimethylformamid versetzt. Nach kurzer Ultraschallbehandlung im Wasserbad wird die Lösung mit 9,0 mg ($5,0 \cdot 10^{-5}$ mol \approx 9 μ l) (3-Aminopropyl)triethoxysilan weitere 16 h geschüttelt. Es wird filtriert und die resultierende rote DMF-Lösung für die Partikelsynthese eingesetzt.

[0054] Für die Partikelsynthese werden 181,5 ml Ethanol, 68 ml Ammoniak (25 %), 301,5 ml entionisiertes Wasser und 56 ml Tetraethoxysilan in einem rotierenden 1 l-Kolben gemischt und bei 40 °C thermostatisiert. 10 min nach Reaktionsbeginn wird das Reaktivrot-Derivat zur Partikelsuspension zugetropft. Anschließend werden weitere 56 ml TEOS zugetropft. 60 min nach Reaktionsbeginn wird die entstandene Suspension auf Raumtemperatur abgekühlt. Die Partikel werden durch Ultrazentrifugation bei 20 000 U/min sukzessive mit 200 ml Ethanol, 200 ml Ethanol/Wasser (50/50 v/v) und dreimal mit 200 ml entionisiertem Wasser gewaschen.

Beispiel 13: Calceinblau-gefärbte Polykieselsäure-Partikel, d = 800 nm

[0055] 50 mg ($1,56 \cdot 10^{-4}$ mol) Calceinblau werden mit 8 ml Dioxan versetzt. Nach kurzer Ultraschallbehandlung im Wasserbad wird die Lösung mit 64,2 mg ($3,11 \cdot 10^{-4}$ mol) N, N'-Dicyclohexylcarbodiimid (DCC) versetzt und 30 min bei Raumtemperatur geschüttelt.

[0056] Nach Zugabe von 55,8 mg ($3,11 \cdot 10^{-4}$ mol \approx 54 μ l) (3-Aminopropyl)trimethoxysilan wird die trübe Lösung weitere 16 h geschüttelt.

[0057] Es wird filtriert und die resultierende farblose Dioxan-Lösung für die Partikelsynthese eingesetzt.

[0058] Für die Partikelsynthese werden 181,5 ml Ethanol, 68 ml Ammoniak (25 %), 301,5 ml entionisiertes Wasser und 56 ml Tetraethoxysilan in einem rotierenden 1 l-Kolben gemischt und bei 40 °C thermostatisiert. 10 min nach Reaktionsbeginn wird das Calceinblau-Derivat zur Partikelsuspension zugetropft. Anschließend werden weitere 56 ml TEOS zugetropft. 60 min nach Reaktionsbeginn wird die entstandene Suspension auf Raumtemperatur abgekühlt. Die Partikel werden durch Ultrazentrifugation bei 20 000 U/min sukzessive mit 200 ml Ethanol, 200 ml Ethanol/Wasser (50/50 v/v) und dreimal mit 200 ml entionisiertem Wasser gewaschen.

Beispiel 14: Ethidiumbromid-gefärbte Polykieselsäure-Partikel, d = 800 nm

[0059] 50 mg ($1,27 \cdot 10^{-4}$ mol) Ethidiumbromid in 3 ml Dimethylformamid werden mit 58,4 mg ($2,63 \cdot 10^{-4}$ mol) Isophoron-diisocyanat versetzt und 2 h bei Raumtemperatur geschüttelt. Nach Zugabe von 47,2 mg ($2,63 \cdot 10^{-4}$ mol) (3-Aminopropyl)trimethoxysilan wird weitere 2 h bei Raumtemperatur geschüttelt, die Reaktionsmischung filtriert und die resultierende rote DMF-Lösung für die Partikelsynthese eingesetzt.

[0060] Für die Partikelsynthese werden 181,5 ml Ethanol, 68 ml Ammoniak (25 %), 301,5 ml entionisiertes Wasser

und 56 ml Tetraethoxysilan in einem rotierenden 1 l-Kolben gemischt und bei 40 °C thermostatisiert. 10 min nach Reaktionsbeginn wird das Calceinblau-Derivat zur Partikelsuspension zugetropft. Anschließend werden weitere 56 ml TEOS zugetropft. 60 min nach Reaktionsbeginn wird die entstandene Suspension auf Raumtemperatur abgekühlt. Die Partikel werden durch Ultrazentrifugation bei 20 000 U/min sukzessive mit 200 ml Ethanol, 200 ml Ethanol/Wasser (50/50 v/v) und dreimal mit 200 ml entionisiertem Wasser gewaschen.

Beispiel 15: Amino-modifizierte Polykieselsäure-Partikel, d = 800 nm

[0061] 2 g Polykieselsäure-Partikel (aus Beispiel 1) werden 2 h bei 150 °C im Vakuum entwässert und anschließend in 60 ml Tetrahydrofuran aufgeschlämmt. Nach Zugabe von 40 µl Diphenyl-dichlorsilan wird die Reaktionsmischung 1 h in einem rotierenden Kolben bei Raumtemperatur aktiviert. Dann werden 2 ml (3-Aminopropyl)triethoxysilan zugegeben und die Reaktionsmischung im rotierenden Kolben 20 h bei 50 °C thermostatisiert.

[0062] Die Partikel werden durch Zentrifugation bei 2 000 U/min sukzessive dreimal mit je 60 ml Tetrahydrofuran und zweimal mit je 50 ml Diethylether gewaschen und luftgetrocknet.

Beispiel 16: Maleinsäure-derivatisierte Polykieselsäure-Partikel, d = 800 nm

[0063] 2 g amino-modifizierte Polykieselsäure-Partikel (aus Beispiel 10) werden in 50 ml Methylenchlorid mit 19,6 mg ($2 \cdot 10^{-4}$ mol) Maleinsäureanhydrid 12 h bei Raumtemperatur geschüttelt. Danach werden die Partikel durch Zentrifugation bei 2 000 U/min zweimal mit je 50 ml Methylenchlorid gewaschen und luftgetrocknet.

Beispiel 17: Citronensäure-modifizierte fluoreszente Polykieselsäure-Partikel, d = 800 nm

[0064] 2 g amino-modifizierte Polykieselsäure-Partikel (aus Beispiel 15) werden in 20 ml 0,1 M β-Morpholino-ethansulfonsäure-Hydrat (MES)-Puffer resuspendiert. 20 mg ($1,04 \cdot 10^{-4}$ mol) 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethyl-carbodiimid-hydrochlorid (EDC) werden mit 20 mg ($1,04 \cdot 10^{-4}$ mol) Citronensäure in 5 ml 0,1 M β-Morpholino-ethansulfonsäure-Hydrat (MES)-Puffer gelöst und 10 min bei 50 °C inkubiert. Diese Lösung wird zur Partikel-suspension gegeben und 2 h bei Raumtemperatur geschüttelt. Danach werden die Partikel durch Zentrifugation bei 2 000 U/min zweimal mit je 50 ml Wasser gewaschen und luftgetrocknet.

Beispiel 18: Trimethylsilyl-modifizierte Polykieselsäure-Partikel, d = 800 nm

[0065] 2 g Polykieselsäure-Partikel (aus Beispiel 2) werden 2 h bei 150 °C im Vakuum entwässert und anschließend in 40 ml Tetrahydrofuran aufgeschlämmt. Nach Zugabe von 40 µl Diphenyl-dichlorsilan wird die Reaktionsmischung 1 h in einem rotierenden Kolben bei Raumtemperatur aktiviert. Dann werden 2 ml Hexamethyldisilazan zugegeben und die Reaktionsmischung im rotierenden Kolben 20 h bei 50 °C thermostatisiert.





[0066] Die Partikel werden durch Zentrifugation bei 2 000 U/min sukzessive dreimal mit je 60 ml Tetrahydrofuran und zweimal mit je 50 ml Diethylether gewaschen.





Beispiel 19: Glutaraldehyd-modifizierte fluoreszente Polykieselsäure-Partikel, d = 800 nm

[0067] 2 g gefärbte Polykieselsäure-Partikel (aus Beispiel 2) werden in 20 ml Wasser resuspendiert und mit 360 µl ($2,01 \cdot 10^{-3}$ mol) 50 % Glutaraldehydlösung 1 h bei 50 °C geschüttelt. Danach werden die Partikel durch Zentrifugation bei 2 000 U/min zweimal mit je 50 ml Wasser gewaschen und luftgetrocknet.

Beispiel 20: Phosphat-derivatisierte fluoreszente Polykieselsäure-Partikel, d = 800 nm

[0068] 142 mg (10^{-3} mol) Diphosphorpentoxid werden in 30 ml Dioxan weitgehend gelöst. Zu dieser Lösung werden 1 g gefärbte Polykieselsäure-Partikel (aus Beispiel 1) gegeben und 2 h bei 50 °C geschüttelt. Nach Zentrifugation bei 2 000 U/min werden sehr langsam unter Schütteln 20 ml Wasser zum Sediment gegeben. Nach Resuspendieren der Partikel wird der Waschprozeß noch zweimal wiederholt.

Beispiel	Q ¹	X _n	Y _m	Q ²	Absorption [nm]	Emission [nm]
1, 9	CH ₂ -CH ₂	n=Null	CH ₂ NH		569	585
2	(CH ₂) ₃	NHC(O)	m=Null		485	510
3*	(CH ₂) ₃	NHC(O)	m=Null		354	450
4	CH ₂ -CH ₂	n=Null	CH ₂ NH		-	-

5	CH ₂ -CH ₂	n=NulI	CH ₂ NH		332	395
6	(CH ₂) ₃	NHC(O)	m=NulI		-	-
10*	(CH ₂) ₃	NHC(O)	HN(CH ₂) ₇ NH		368	420
11*	CH ₂ -CH ₂	n=NulI	CH ₂ NH		-	-

*) Reactive Alternativen in Q^2

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von fluoreszenten und/oder gefärbten sphärischen Polykieselsäure-Partikeln durch hydrolytische Polykondensation, dadurch gekennzeichnet, daß die Partikelformation durch simultane oder aufeinanderfolgende Dosierung der Prekursoren Tetraalkoxysilan und terminal silylierter (Fluoreszenz)farbstoff der allgemeinen Formel $R^1R^2R^3SiR^4$, in der R^1 , R^2 und R^3 gleich oder verschieden sind und für Halogenatome, Alkyl-, Aryl-, Alkoxy oder Silyloxy-Gruppen stehen und R^4 die komplexe Struktur $Q^1-X_m-Y_n-Q^2$ besitzt, in der m und n die Werte Null und 1 annehmen können, Q^1 eine Alkylkette oder eine heteroanaloge Struktur mit vorzugsweise 1 bis 20 Ket tengliedern bedeutet, X für eine funktionelle Sequenz steht, Y eine bifunktionelle organische Sequenz mit Ketten- oder Ringstruktur bedeutet, die mit Q^2 in geeigneter Weise verbunden ist und in der Q^2 für ein fluorophores System oder ein Farbstoffmolekül steht, das strukturell die Möglichkeit bietet an Y, oder wenn n gleich Null ist an X bzw. wenn m und n gleich Null sind an Q^1 zu binden, in das Hydrolysemedium, bestehend aus Alkohol, Ammoniak und Wasser, erfolgt und zu monodispers verteilten Partikeln mit einstellbaren Teilchendurchmessern zwischen 0,05 μm und 10 μm sowie homogener und hoher (Fluoreszenz)farbstoffdichte bzw. Farb/Fluoreszenzintensität führt.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die funktionelle Sequenz X in R^4 für Carbonyl-, Oxycarbonyl-, Aminocarbonyl- bzw. Aminothiocarbonyl-Gruppen oder für ein Heteroatom beispielsweise Sauerstoff, Stickstoff oder Schwefel steht.
3. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daß die bifunktionelle Sequenz Y in R^4 vorzugsweise für eine Alkyleneinheit oder für substituierte und heteroanaloge Alkylengruppen steht, die mit Q^2 über ein Kohlenstoff-, Stickstoff-, Sauerstoff- oder Schwefelatom, beispielsweise als Ester oder Amid, verknüpft ist.
4. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die bifunktionelle Sequenz Y in R^4 für Strukturelemente von Hydroxy- oder Aminocarbonsäuren sowie deren Ester und Amide steht.
5. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Alkoxygruppen in den Prekursoren Kettenlängen von 1 bis 4 Kohlenstoffatomen aufweisen und vorzugsweise für Ethoxygruppen stehen.
6. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Verhältnis der Prekursoren so eingestellt wird, daß der gebundene (Fluoreszenz)farbstoff einen Anteil von 0,01 bis 5 mol% aufweist.
7. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß bei der Partikelformation mehrere Prekursoren der allgemeinen Formel $R^1R^2R^3SiR^4$, die sich in der Konstitution der verbundenen Sequenz $Q^1-X_m-Y_n-Q^2$ und in der chemischen Struktur des fluorophoren Systems bzw. des Farbstoffes Q^2 unterscheiden, gleichzeitig oder nacheinander dosiert werden.
8. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß bei einer Partikelformation 2 oder 3 Prekursoren der allgemeinen Formel $R^1R^2R^3SiR^4$, die sich in der chemischen Struktur des fluorophoren Systems bzw. des Farbstoffes Q^2 unterscheiden, gleichzeitig oder nacheinander dosiert werden.
9. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Prekursoren der allgemeinen Formel $R^1R^2R^3SiR^4$ entweder als isolierte chemische Verbindung oder als in situ-Syntheseprodukt, gelöst in einem mit dem Hydrolysemedium kompatiblen Lösungsmittel, bei der Partikelformation dosiert werden.
10. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die hydrolytische Polykondensation der Prekursoren bei Temperaturen zwischen 40 °C und 70 °C durchgeführt wird.
11. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die hydrolytische Polykondensation in einem rotierenden Reaktionsgefäß ausgeführt wird.
12. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß die hydrolytische Polykondensation in Gegenwart eines oder mehrerer Additive aus den Bereichen Tenside, Metallsalze, -oxide, -hydroxyde und -alkoxyde bzw. Koordinationsverbindungen und freie Liganden ausgeführt wird.
13. Monodisperse sphärische Polykieselsäure-Partikel, dadurch gekennzeichnet, daß sie einstellbare Teilchendurchmesser zwischen 0,05 μm und 10 μm sowie eine homogene und hohe (Fluoreszenz)farbstoffdichte bzw. Farb-/Fluoreszenzintensität aufweisen.

14. Polykieselsäure-Partikel nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß sie homogen gefärbt sind.
15. Polykieselsäure-Partikel nach den Ansprüchen 13 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß sie in verschiedenen definierten Wellenlängenbereichen, die sich sowohl innerhalb als auch außerhalb des sichtbaren Spektrums befinden können, fluoreszieren.
16. Polykieselsäure-Partikel nach den Ansprüchen 13 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß sie gleichzeitig in mehreren, vorzugsweise in 2 oder 3, definierten Wellenlängenbereichen, die sich sowohl innerhalb als auch außerhalb des sichtbaren Spektrums befinden können, fluoreszieren.
17. Polykieselsäure-Partikel nach den Ansprüchen 13 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß sie auf der Oberfläche funktionelle Gruppen, Sequenzen, Partial- oder makromolekulare Strukturen tragen, die durch Substitutions- oder Additionsreaktionen erzeugt werden.
18. Polykieselsäure-Partikel nach den Ansprüchen 13 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß sie aus Mischungen von Polykieselsäure-Partikeln bestehen, die sich hinsichtlich des Teilchendurchmessers, der Farb-/Fluoreszenzeigenschaften und der Oberflächenfunktionalität unterscheiden können.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 86(2) EPÜ.

1. Verfahren zur Herstellung von monodispersen Polykieselsäure-Partikeln, dadurch gekennzeichnet, daß die Partikelformation durch simultane oder aufeinanderfolgende Dosierung der Prekursoren Tetraalkoxysilan und terminal silylierter (Fluoreszenz)farbstoff der allgemeinen Formel $R^1R^2R^3SiR^4$, in der R^1 , R^2 und R^3 gleich oder verschieden sind und für Halogenatome, Alkyl-, Aryl-, Alkoxy oder Silyloxy-Gruppen stehen und R^4 die komplexe Struktur $Q^1-X_m-Y_n-Q^2$ besitzt, in der m und n die Werte Null und 1 annehmen können, Q^1 eine Alkylkette oder eine heteroanaloge Struktur mit vorzugsweise 1 bis 20 Kettengliedern bedeutet, X für eine funktionelle Sequenz steht, Y eine bifunktionelle organische Sequenz mit Ketten- oder Ringstruktur bedeutet, die mit Q^2 in geeigneter Weise verbunden ist und in der Q^2 für ein fluorophores System oder ein Farbstoffmolekül steht, das strukturell die Möglichkeit bietet an Y, oder wenn n gleich Null ist an X bzw. wenn m und n gleich Null sind an Q^1 zu binden, in das Hydrolysemedium, bestehend aus Alkohol, Ammoniak und Wasser, erfolgt und zu monodispers verteilten Partikeln mit einstellbaren Teilchendurchmessern zwischen 0,05 μm und 10 μm sowie homogener und hoher (Fluoreszenz)farbstoffdichte bzw. Farb/Fluoreszenzintensität führt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die funktionelle Sequenz X in R^4 für Carbonyl-, Oxy-carbonyl-, Aminocarbonyl- bzw. Aminothiocarbonyl-Gruppen oder für ein Heteroatom beispielsweise Sauerstoff, Stickstoff oder Schwefel steht.

3. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daß die bifunktionelle Sequenz Y in R^4 vorzugsweise für eine Alkyleneinheit oder für substituierte und heteroanaloge Alkylengruppen steht, die mit Q^2 über ein Kohlenstoff-, Stickstoff-, Sauerstoff- oder Schwefelatom, beispielsweise als Ester oder Amid, verknüpft ist.

4. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die bifunktionelle Sequenz Y in R^4 für Strukturelemente von Hydroxy- oder Aminocarbonsäuren sowie deren Ester und Amide steht.

5. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Alkoxygruppen in den Prekursoren Kettenlängen von 1 bis 4 Kohlenstoffatomen aufweisen und vorzugsweise für Ethoxygruppen stehen.

6. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Verhältnis der Prekursoren so eingestellt wird, daß der gebundene (Fluoreszenz)farbstoff einen Anteil von 0,01 bis 5 mol% aufweist.

7. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß bei der Partikelformation mehrere Prekursoren der allgemeinen Formel $R^1R^2R^3SiR^4$, die sich in der Konstitution der verbundenen Sequenz $Q^1-X_m-Y_n-Q^2$ und in der chemischen Struktur des fluorophoren Systems bzw. des Farbstoffes Q^2 unterscheiden, gleichzeitig oder nacheinander dosiert werden.

8. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß bei einer Partikelformation 2 oder 3 Prekursoren der allgemeinen Formel $R^1R^2R^3SiR^4$, die sich in der chemischen Struktur des fluorophoren Systems bzw. des Farbstoffes Q^2 unterscheiden, gleichzeitig oder nacheinander dosiert werden.

9. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Prekursoren der allgemeinen Formel $R^1R^2R^3SiR^4$ entweder als isolierte chemische Verbindung oder als in situ-Syntheseprodukt, gelöst in einem mit dem Hydrolysemedium kompatiblen Lösungsmittel, bei der Partikelformation dosiert werden.

5 10. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die hydrolytische Polykondensation der Prekursoren bei Temperaturen zwischen 40 °C und 70 °C durchgeführt wird.

10 11. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die hydrolytische Polykondensation in einem rotierenden Reaktionsgefäß ausgeführt wird.

12. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß die hydrolytische Polykondensation in Gegenwart eines oder mehrerer Additive aus den Bereichen Tenside, Metallsalze, -oxide, -hydroxyde und -alkoxyde bzw. Koordinationsverbindungen und freie Liganden ausgeführt wird.

15 13. Monodisperse sphärische Polykieselsäure-Partikel, dadurch gekennzeichnet, daß sie einstellbare Teilchendurchmesser zwischen 0,05 µm und 10 µm sowie eine homogene und hohe (Fluoreszenz)farbstoffdichte bzw. Farb-/Fluoreszenzintensität aufweisen.

20 14. Polykieselsäure-Partikel nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß sie homogen gefärbt sind.

15. Polykieselsäure-Partikel nach den Ansprüchen 13 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß sie in verschiedenen definierten Wellenlängenbereichen, die sich sowohl innerhalb als auch außerhalb des sichtbaren Spektrums befinden können, fluoreszieren.

25 16. Polykieselsäure-Partikel nach den Ansprüchen 13 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß sie gleichzeitig in mehreren, vorzugsweise in 2 oder 3, definierten Wellenlängenbereichen, die sich sowohl innerhalb als auch außerhalb des sichtbaren Spektrums befinden können, fluoreszieren.

30 17. Polykieselsäure-Partikel nach den Ansprüchen 13 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß sie auf der Oberfläche funktionelle Gruppen, Sequenzen, Partial- oder makromolekulare Strukturen tragen, die durch Substitutions- oder Additionsreaktionen erzeugt werden.

35 18. Polykieselsäure-Partikel nach den Ansprüchen 13 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß sie aus Mischungen von Polykieselsäure-Partikeln bestehen, die sich hinsichtlich des Teilchendurchmessers, der Farb-/Fluoreszenzeigenschaften und der Oberflächenfunktionalität unterscheiden können.

40

45

50

55



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 99 10 2661

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG
A	US 4 948 843 A (ROBERTS MICHAEL R ET AL) 14. August 1990 (1990-08-14) * das ganze Dokument *	1,10,12,13	C01B33/12 C09B63/00
A	HOFAKER S ET AL: "Hybrid pigments via sol-gel processing" J SOL GEL SCI TECHNOL; JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY 1998 KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS, DORDRECHT, NETHERLANDS, Bd. 13, Nr. 1-3, 1998, Seiten 479-484, XP002109628 * das ganze Dokument *	1,13	
A	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 128, no. 25, 22. Juni 1998 (1998-06-22) Columbus, Ohio, US; abstract no. 315229, YAMADA KUNIKAZU ET AL.: "Colored silica fine particle, spacer using the particle for liquid crystal display device, and the display" XP002109629 * Zusammenfassung * & JP 10 104634 A (SEKISUI FINE CHEMICAL CO., LTD) 24. April 1998 (1998-04-24)	1,13	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 099, no. 002, 26. Februar 1999 (1999-02-26) & JP 10 306226 A (SEKISUI FINECHEM CO LTD), 17. November 1998 (1998-11-17) * Zusammenfassung *	1,13	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 23. Juli 1999	Prüfer Rigondaud, B
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 99 10 2661

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 098, no. 004, 31. März 1998 (1998-03-31) & JP 09 328624 A (NIPPON SHOKUBAI CO LTD), 22. Dezember 1997 (1997-12-22) * Zusammenfassung *	1, 13	
A	--- SURATWALA T ET AL: "Photostability of silylated coumarin dyes in polyceram hosts" 8TH INTERNATIONAL WORKSHOP ON GLASSES AND CERAMICS FROM GELS, FARO, PORTUGAL, 18-22 SEPT. 1995, Bd. 8, Nr. 1-3, Seiten 973-978, XP002109656 Journal of Sol-Gel Science and Technology, 1997, Kluwer Academic Publishers, Netherlands ISSN: 0928-0707	1	
A	--- AVNIR D ET AL: "Organic fluorescent dyes trapped in silica and silica-titania thin films by the sol-gel method photophysical, film and cage properties" JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS, 1 NOV. 1985, NETHERLANDS, Bd. 74, Nr. 2-3, Seiten 395-406, XP002109725 ISSN: 0022-3093 -----		
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 23. Juli 1999	Prüfer Rigondaud, B
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.

EP 99 10 2661

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

23-07-1999

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 4948843 A	14-08-1990	US 5100970 A	31-03-1992
JP 10104634 A	24-04-1998	KEINE	
JP 10306226 A	17-11-1998	KEINE	
JP 09328624 A	22-12-1997	KEINE	

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

PUB-NO: EP001036763A1
DOCUMENT-IDENTIFIER: EP 1036763 A1
TITLE: Process for the preparation
of coloured and fluorescent
polysilicic acid particles
PUBN-DATE: September 20, 2000

INVENTOR-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
TELLER, JOACHIM DR RER NAT HABI	DE
GRUETTNER, CORDULA DR RER NAT	DE
RUDERSHAUSEN, SANDRA DR RER NAT	DE
WESTPHAL, FRITZ DIPL-PHYS	DE

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
MICROMOD PARTIKELTECHNOLOGIE G	DE

APPL-NO: EP99102661

APPL-DATE: February 12, 1999

PRIORITY-DATA: EP99102661A (February 12, 1999)

INT-CL (IPC): C01B033/12 , C09B063/00

EUR-CL (EPC): C09B063/00

ABSTRACT:

Preparation of monodispersed polysilicic acid particles is carried out by simultaneous or step-wise dosage of precursor materials tetra-alkoxy-silane and terminal silylated fluorescence dye (I) in hydrolysis medium of alcohol, ammonium and water. Preparation of monodispersed polysilicic acid particles comprises simultaneous or step-wise dosage of precursor materials tetraalkoxysilane and terminal silylated fluorescence dye of formula (I) in hydrolysis medium of alcohol, ammonium and water. R_1-R_3 = halo, alkyl, aryl, alkoxy or silyloxy; $R_4 = Q_1(X)_m(Y)_nQ_2$; $n, m = 0$ or 1 ; Q_1 = alkyl or 1-20 membered hetero analog; X = a functional sequence; Y = a bifunctional organic sequence with chain or ring structure connected with Q_2 ; and Q_2 = a fluorophore system or a color molecule which is structurally able to bind to Y or X or, if m and n are both 0 , to Q_1 . An Independent claim is included for: (1) monodisperse, spherical polysilicic acid with an adjustable particle diameter of $0.05-10$ micro m and a homogenous and high fluorescence or color density or intensity.